**SUPERWODOODPORNY KLEJ DO DREWNA 66A****Dane techniczne:**

Podstawa	Poliuretan
Konsystencja	Lepka ciecz
System utwardzania	Reakcja z wilgocią
Gęstość (DIN 53479)	1,11 g/ml
Lepkość	2.500 - 4.500 mPa.s
Zawartość cząstek stałych	Ok. 93 %
Czas otwarty (*)	Ok. 15 min.
Czas prasowania (*)	Min. 3 godziny
Ciśnienie prasowania	1 – 2 kg/cm ²
Wytrzymałość na ścinanie	> 10 MPa
Klasa wodoodporności	D4 (EN 204)
Zużycie	Ok. 150 g/m ²
Odporność termiczna (po wyschnięciu)	Od -30°C do + 100°C
Temperatura aplikacji	od +5°C do +35°C

* Czas otwarty zależy od gatunku drewna, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów

Charakterystyka:

Ekstremalnie mocny klej poliuretanowy o najwyższej klasie odporności na wodę i wilgoć (D4). Przeznaczony do klejenia wszelkich rodzajów drewna - w tym wilgotnego - wewnątrz i na zewnątrz. Idealny do klejenia niedokładnie spasowanych elementów - klej spienia się podczas utwardzania i wypełnia nierówności i ubytki w podłożu. Spoina jest odporna na długotrwały kontakt z wodą i skrajne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

- Klejenie wszelkich rodzajów drewna litego i płyt drewnopochodnych ze sobą i innymi materiałami budowlanymi: metalami, betonem i ceramiką, płytami GK, wieloma tworzywami sztucznymi itp.
- klejenie stolarki okiennej i drzwiowej, spełniającej wymagania klasy D4,
- klejenie stopni schodów, progów, parapetów, balustrad, altan, pergoli, mebli ogrodowych itp.

- klejenie płyt warstwowych, paneli i płyt izolacyjnych itp.

Opakowanie:


Butelka – 250 g (107630), 750 g (104739)

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.

Sposób użycia:

- Powierzchnie klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i odkurzone.
- Lekkie zwilżenie podłoża (szczególnie w przypadku suchego drewna i materiałów nieporowatych) przyspiesza utwardzanie kleju i zwiększa końcową wytrzymałość spojenia.
- Nakładać klej pędzlem lub drobnoszębną szpachlą na jedną z powierzchni.
- Złączyć sklejane elementy w ciągu max. 15 minut i skrócić na min. 3 h. Unieruchomienie i ściśnięcie klejonych elementów jest konieczne dla uzyska-



SUPERWODOODPORNY KLEJ DO DREWNA 66A

nia maksymalnej wytrzymałości spoiny.

- Świeże zabrudzenia z narzędzi i podłoża usuwać Płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej lub ściereczkami Swipex.
- Utwardzony klej może być usuwany tylko mechanicznie.

Zalecenia:

- W przypadku aplikacji zewnętrznych zabezpieczyć spoinę odpowiednią powłoką ochronną.
- Nie stosować do PE, PP i PTFE.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 66A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach,
- nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy,
- chronić przed dziećmi.

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.