**KLEJ DO PANELI PODŁOGOWYCH 70A****Dane techniczne:**

Podstawa	Dyspersja PVA
Konsystencja	Lepka ciecz
System utwardzania	Wysychanie fizyczne
Gęstość	1,1 g/ml
Zawartość cząstek stałych	Ok. 50%
Minimalna temperatura tworzenia filmu	5°C
Czas otwarty (*)	Ok. 8 min. ((23°C, 55% RH)
Klasa wodoodporności	D3 (EN 204)
Poziom pH	2,5 → 3,5
Zużycie	Ok. 25-30 g/m.b.
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	-20 °C do + 70°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +30°C

* Czas otwarty zależy od gatunku drewna, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów

Charakterystyka:

Szybkoschnący klej na bazie dyspersji polioctanu winylu o podwyższonej odporności na wodę i wilgoć (D3) i wysokiej sile spajania. Po wyschnięciu przezroczysty. Spoina klejowa dodatkowo uszczelnia złącze, nie dopuszcza do wnikania wilgoci do wnętrza paneli, np. przy po przypadkowym wylaniu płynu na podłogę. Dzięki wysokiej wodoodporności może być stosowany również na zewnątrz, ale spoina musi być zabezpieczona przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

Zastosowanie:

- klejenie paneli podłóg pływających zarówno laminatowych, jak i drewnianych.
- klejenie wszelkich rodzajów drewna, płyt drewnopochodnych, sklejki itp.
- połączenia klejone, m.in. złącza piórowe, wpustowe itp.

Opakowanie:

Butelka – 500 ml z dozownikiem

Przechowywanie:


24 miesiące w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. Chronić przed mrozem.

Sposób użycia:

- Panele podłogowe wyjąć z opakowania fabrycznego przynajmniej na 24 godziny przed klejeniem w celu aklimatyzacji.
- Klej nakładać na pióro lub wpust panela w takiej ilości, by po złożeniu z sąsiednim elementem i dociśnięciu lub dobiciu młotkiem nadmiar kleju wypłynął na całą długość styku paneli.
- Nadmiar kleju usunąć wilgotną ściereczką natychmiast po aplikacji lub ściągnąć delikatnie szpachelką, kiedy klej osiągnie stan plastyczny.
- Pełną wytrzymałość spoina osiąga po ok. 2 godzinach
- Narzędzia i świeże zabrudzenia czyścić wodą. Utwardzony klej usuwać mechanicznie.

Zalecenia:

- Przed użyciem doprowadzić klej do temperatury pokojowej.



KLEJ DO PANELI PODŁOGOWYCH 70A

- Pozostawić odstęp ok. 1-1,5 cm między podłogą pływającą a ścianą, kolumną lub każdym elementem stałym pomieszczenia.
- Podczas klejenia niektórych gatunków drewna np. wiśni lub buka mogą wystąpić przebarwienie spowodowane reakcją z garbnikami.
- Nie rozcieńczać kleju.

Zalecenia BHP: Przy użyciu kleju przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.