

**CONTACT LIQUID****Dane techniczne:**

Podstawa:	Kauczuk neoprenowy
Konsystencja:	Płynna
System utwardzania:	Wysychanie fizyczne i krystalizacja
Gęstość (**):	Ok. 0,86 g/ml
Zawartość cząstek stałych:	Ok. 35%
Czas otwarty (*):	ok. 15 min.
Odporność temperaturowa (**):	Od -20°C do +70°C
Temperatura aplikacji:	Od +15°C do +25°C
Wydajność:	200-400 ml/m ²

* Czas otwarty zależy od warunków środowiskowych temperatury, wilgotności i podłoża.

** Dotyczy całkowicie utwardzonego produktu

Charakterystyka:

Uniwersalny neoprenowy klej kontaktowy o krótkim czasie odparowania i wysokiej elastyczności po wyschnięciu. Nie zawiera toluenu i cykloheksanu, odpowiedni do łączenia wszelkich materiałów od-

pornych na rozpuszczalniki, np. skóry i sztucznej skóry, gumy, korka, drewna i płyt drewnopochodnych, wielu tworzyw sztucznych, metali, elementów ceramicznych itp. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, po wyschnięciu niewrażliwy na wilgoć. Nie stosować do PE, PP, polistyrenu i miękkiego PVC.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C w warunkach przewidzianych dla materiałów łatwopalnych. Chronić przed mrozem. Kilukrotne przemrożenie powoduje nieodwracalne żelowanie kleju i uniemożliwia jego prawidłową aplikację.

Opakowanie:

Puszki: 800 ml (146376), 200 ml (146377)

Sposób użycia:

- Podłoże musi być czyste, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń.
- Odtłuszczenie powierzchni klejonych acetonem i delikatne przeszlifowanie/zmatowanie gładkich podłoży poprawia przyczepność kleju.
- Pędzlem lub szpachlą drobnozębną nałożyć cienką równą warstwę kleju na obydwie powierzchnie.
- W przypadku bardzo chłonnych podłoży po ok. 20 minutach nałożyć drugą warstwę kleju.
- Odczekać ok. 15 min. do odparowania rozpuszczalnika.
- Złączyć obydwie części i silnie ścisnąć przez ok. 15-20 sekund. Jeśli to możliwe użyć gumowego wałka lub młotka.
- Uwaga! O ostatecznej wytrzymałości połączenia decyduje siła, a nie czas ściśnięcia.
- Maksymalną wytrzymałość spójenie osiąga po ok. 7 dniach.
- Świeże zabrudzenia z podłoży i narzędzi czyścić benzyną lakową lub preparatem Adhesive Remover. Klej utwardzony usuwać jedynie mechanicznie.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. Stosować jedynie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

OPIS TECHNICZNY

146376/146377

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. Nie palić podczas pracy.

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.