

Dotyczy poniższych produktów:

EAN: 5059340351858, 5059340351872, 5059340351865, 5059340351889

Zalecania dotyczące montażu olejowanych desek warstwowych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności

ŁAZIENKA/OBSZARY O ZNACZNIE PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI I MOŻLIWOŚCI ZALANIA WODĄ

Konieczność klejenia do podłoża. Klej zastosowany powinien być klejem poliuretanowym. Montaż podłogi pływającej nie jest rekomendowany.

Konieczność uszczelnienia pióra wodoodpornym klejem do drewna bądź specjalnym uszczelniaczem do połączeń, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Klej/uszczelniacz należy dozować ostrożnie. Nadmiar kleju należy natychmiast usunąć z powierzchni. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej nie reaguje z wykończeniem powierzchni deski.

Wymagane olejowanie podłogi po zakończeniu montażu. Należy zastosować co najmniej 2 warstwy oleju w odstępach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta oleju do podłóg.

KUCHNIA

Możliwość klejenia podłogi do podłoża lub ułożenia podłogi pływającej z wykorzystaniem podkładu wodoodpornego i folii paroizolacyjnej.

Zalecane uszczelnienia pióra wodoodpornym klejem do drewna bądź specjalnym uszczelniaczem do połączeń, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Klej/uszczelniacz należy dozować ostrożnie; nadmiar kleju należy natychmiast usunąć z powierzchni. Przed użyciem należy sprawdzić czy klej nie reaguje z wykończeniem powierzchni deski.

Wymagane olejowanie podłogi po zakończeniu montażu. Należy zastosować co najmniej 1 bądź 2 warstwy oleju w odstępach czasowych zgodnie z zaleceniami producenta oleju do podłóg.