

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR DLH/02/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zestawy desek tarasowych oraz elementów uzupełniających systemów IDECK MILA

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

KOMPOZYTOWA DESKA TARASOWA 20*105mm
LEGAR KOMPOZYTOWY 30*50mm
LEGAR KOMPOZYTOWY 40*60mm
LEGAR ALUMINIOWY 30*30mm
KOMPOZYTOWA LISTWA WYKOŃCZENIOWA 40*60mm
ZESTAW MONTAŻOWY (klipsy i wkrety)

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zestawy desek tarasowych oraz elementów uzupełniających systemów IDECK MILA są przeznaczone do wykonywania podłóg na zewnątrz pomieszczeń (tarasy, werandy, balkony, pomosty, nawierzchnie wokół basenów zewnętrznych, itp.)

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

DLH GLOBAL S. A.
UL. POWĄŻKOWSKA 44C
01-797 WARSZAWA

Miejsce produkcji: Polska i Chiny

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

7. Krajowa Specyfikacja Techniczna:

7a) Polska Norma Wyrobu:

nie dotyczy

7b) Krajowa ocena techniczna:

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/2031 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:

Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

nie dotyczy

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

LP	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metody oceny
1	Odcchytki wymiarów desek tarasowych i legarów, mm: - długości - szerokości - grubości całkowitej - grubości ścianki górnej i dolnej	$\pm 10,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 0,5$	PN-EN 15534-1:2014 PN-EN 15534-4:2014
2	Prostolijność krawędzi, mm/m	$\leq 1,0$	
3	Krzywizna poprzeczna, mm	$\leq 0,5$	
4	Odporność desek na uderzenie ciałem twardym, przy energii 7 J, w temp. +23 °C i -20 °C	brak pęknięć o długości ≥ 10 mm i wgniecień o głębokości $\geq 0,5$ mm	
5	Odporność desek na warunki wilgotne określona spadkiem wytrzymałości na zginanie po cyklach wilgotnościowych, %	wartość średnia ≤ 20 wartość pojedyncza ≤ 30	
6	Nasiąkliwość po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 \pm 2) °C, %	wartość średnia ≤ 7 wartość pojedyncza ≤ 9	
7	Właściwości desek przy zginaniu (rozstaw podpór 250 mm):	wartość średnia ≥ 3300 wartość pojedyncza ≥ 3000	
	a) siła niszcząca, N	wartość średnia $\leq 2,0$ wartość pojedyncza $\leq 2,0$	
	b) ugięcie przy obciążeniu 500 N, mm	≥ 35	
	c) wytrzymałość na zginanie, MPa	≥ 3000	
8	d) moduł sprężystości przy zginaniu, MPa		
	Spęcznienie po 28 dniach zanurzenia w wodzie o temp. (+20 \pm 2) °C, %:	wartość średnia $\leq 0,4$ wartość pojedyncza $\leq 0,6$	
	- w kierunku długości	wartość średnia $\leq 0,8$ wartość pojedyncza $\leq 1,2$	
9	- w kierunku szerokości	wartość średnia ≤ 4 wartość pojedyncza ≤ 5	
	- w kierunku grubości		
	Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej desek w zakresie temperatur od -20 do 80 °C, K ⁻¹	$\leq 5 \cdot 10^{-5}$	PN-EN 1770:2000
10	Odporność na przyspieszone starzenie po 300 h napromieniowania, określona różnicą barwy:		
	- deski w kolorze szarym	$\Delta E_{ab}^* \leq 5$	
	- deski w kolorze jasnego brązu i teak	$\Delta E_{ab}^* \leq 9$	
	- deski w kolorze ciemnego brązu	$\Delta E_{ab}^* \leq 5$	
- deski w kolorze grafitowym	$\Delta E_{ab}^* \leq 2$	PN-ISO 7724-2:2003 PN-ISO 7724-3:2003 PN-EN ISO 4892-2:2013 (metoda A) PN-EN 15534-4:2014	
11	Odporność podłogi na poślizg, powierzchnia sucha i mokra, PTV	≥ 36	PN-EN 15534-1:2014 PN-EN 15534-4:2014 CEN/TS 15676:2007
12	Zdolność utrzymania łączników w przypadku klipsów stalowych, określona:		
	- siłą niszczącą, N	≥ 600	PN-EN 1383:2010 (układ legar – klips- wkręt)
13	- nośnością na przeciąganie, MPa	≥ 30	
	Zdolność utrzymania łączników w przypadku klipsów z tworzywa, określona:		
14	- siłą niszczącą, N	≥ 800	PN-EN 1383:2010 (układ legar – klips- wkręt)
	- nośnością na przeciąganie, MPa	≥ 55	
15	Odporność podłogi na obciążenie dynamiczne, Nm	≥ 700	PN-EN 1195:1999 (worek o masie 30 kg i średnicy 250mm, uderzenie w środku rozstawu)
15	Trwałość legara aluminiowego, określona kategorią korozyjności środowiska	C1 + C3	PN-EN ISO 9223:2012

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Tadeusz Jędrzejewski
Pełnomocnik

.....
(imię, nazwisko oraz stanowisko)

Pełnomocnik

Tadeusz Jędrzejewski
(podpis)

Warszawa, 30.12.2021 r.

.....
(miejsce i data wydania)

DLH GLOBAL S.A.
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
REGON: 147348982 NIP: 5252591664